

Příloha č. 2: Přetíratelnost fasádních omítek a nátěrů

V rámci údržby zateplovacích systémů (ETICS) s omítkou se předpokládá, že bude v doporučených časových intervalech prováděna obnova fasádními nátěry Cemix. Typ fasádního nátěru se volí dle následující tabulky.

Elastický nátěr není určen pro běžnou údržbu ETICS! Tento nátěr má vyšší odpor proti difuzi vodních par a používá se proto pouze v odůvodněných případech, kdy je vyžadována schopnost překlenutí trhlin.

podklad - omítka	fasádní nátěr			
	akrylátový	silikátový	silikonový	elastický*
2727 ACTIVCEM	–	–	++	+ *
2729 TETRACEM	–	++	++	+ *
2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	–	–	++	+ *
2722 SILIKÁTOVÁ OMÍTKA	–	++	+	+ *
2723 AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA	+	–	++	+ *
2720 MINERÁLNÍ OMÍTKA	+	+	++	+ *
2710 FLEXI ŠTUK	+	+	++	+ *
2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	+	+	++	+ *
2791 MAGIC DECOR 2,5mm	–	–	++	+ *
2792 MAGIC DECOR 1,0mm	–	–	++	+ *
2793 MAGIC DECOR 0,2mm	–	–	++	+ *

Vysvětlivky:

- ++ lze přetřít – doporučená varianta
- + lze přetřít
- nelze přetřít – negarantujeme správnou funkčnost systému

*) elastický nátěr má horší parametry propustnosti pro vodní páru; proto se jeho použití doporučuje pouze v odůvodněných případech; přidržitost tohoto nátěru je dobrá ke všem omítkám i nátěrům Cemix